

AKURIT TRI-O-THERM M

Mineralischer Leichtputz

mineralischer Leichtputz mit hochwärmedämmenden Eigenschaften

Leichtputzmörtel LW CS I gemäß DIN EN 998-1

- mit patentierten Komponenten
- rein mineralischer Leichtputz
- EPS- und aerogelfrei
- hoch diffusionsoffen
- Luftporenanteil bis zu 75 %
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
- Wärmeleitfähigkeit 0,055 W/(mK)
- kurze Zwischenstandzeiten von ca. 2 Stunden je Lage
- Mindestdschichtdicke: 30 mm
- Gesamtschichtdicken von 30 bis zu 120 mm



Anwendungen

- für außen und innen
- für Neubau und Altbau
- für alle gängigen Mauerwerksarten und tragfähige Altputzflächen
- als Entkopplungsschicht in der Altbauanierung und Denkmalpflege
- als Außen- und Innendämmung
- auf Wand- und Deckenflächen
- nicht für den Sockelbereich geeignet

Eigenschaften

- rein mineralisch
- hochwärmedämmend
- wärmespeichernd
- EPS- und aerogelfrei
- sehr hoher Gehalt an Microporen in der Putzmatrix
- hoch diffusionsoffen

Zusammensetzung

- spezielle, hydraulisch abbindende Bindemittelmischung
- natürliche mineralische Leichtzuschläge
- spezieller Luftporenbildner zur Sicherstellung einer stabilen Mikroporenstruktur
- Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitung- und Produkteigenschaften



Untergrund

Allgemein

- mineralische gebundene Untergründe

Beschaffenheit / Prüfungen

- Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig, frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
- Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.
- Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen, muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreißprobe durchführen).

Vorbehandlung

- Nicht ausreichend tragfähige Untergründe mit AKURIT WEL Welnet Dämmputzträgermatte vorbereiten. Die Verankerung des Putzträgers erfolgt mit mindestens 8 Dübeln pro m² im tragfähigen Untergrund.
- Schwach saugende Untergründe mit mineralischer Haftbrücke im Kammbettverfahren oder einem Vorspritzputz vorbereiten.
- Betonuntergründe mit einer mineralischen Haftbrücke, z. B. AKURIT UNI-H oder AKURIT MH grau im Kammbettverfahren vorbereiten.
- Bei Verwendung des Produkts im Deckenbereich, z. B. auf glatt geschalteten Beton, ist eine mineralische Haftbrücke aufzubringen und zusätzlich die AKURIT WEL Welnet Dämmputzträgermatte zu verwenden und mit mindestens 8 Dübeln/m² mit Krallenleiste im tragfähigen Untergrund zu verankern.

AKURIT TRI-O-THERM M

Mineralischer Leichtputz

Verarbeitung

Temperatur

- Nicht verarbeiten und trocknen / abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.
- Eine der Schichtdicke angepasste frostfreie Austrocknungszeit ist einzuplanen.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten

- Für die maschinelle Verarbeitung eine geeignete Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung, geeigneter Schneckenpumpe und Nachmischer verwenden. Bitte unsere gesonderte Maschinentechnikempfehlung beachten! Wasserzulauf auf verarbeitungsfähige Konsistenz einstellen.
- Bei Lieferung im Container mit unserer Silomischpumpe "Silostar" Wasserzulauf auf ca. 450 l und richtige Materialkonsistenz einstellen.
- Die Förderweite des Nassmörtels beträgt ca. 30 - 40 m.
- Es sind Schläuche mit 35 mm Durchmesser zu verwenden. Die letzte Schlauchlänge (max. 10 m) vor dem Spritzgerät kann auf 25 mm Durchmesser reduziert werden.
- Das Spritzgerät muss mit einer 18 mm Spritzdüse ausgestattet sein.
- Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mörtelschläuche reinigen.
- Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- Material lagenweise auf den Untergrund auftragen.
- Einzellagendicke: ca. 20 - 30 mm
- Gesamtauftragsdicke: 30 – 120 mm
- Zwischen den einzelnen Putzlagen Standzeiten von ca. 2 Stunden einhalten.
- Eine ausreichende Standfestigkeit der einzelnen Lagen vor dem Auftrag der jeweils nächsten Lage muss gegeben sein.
- Einzelne Lagen können ohne zusätzliche Vorbereitung direkt aufeinander aufgebracht werden.
- Die letzte Lage mit geeignetem Werkzeug lot- und fluchtrecht abziehen und nach ausreichender Oberflächenfestigkeit mit geeignetem Werkzeug, z. B. Gitterrabortt, vollflächig gründlich aufrauen.

Trocknung / Erhärtung

- Erforderliche Gesamthärtung: mindestens 2 Tage pro cm Schichtdicke
- Zeitangaben beziehen sich auf +20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit

- Vor dem Aufbringen des Armierungsputzes Putzfläche mit AKURIT GTA Acrylat-Tiefengrund im Innen- und Außenbereich oder AKURIT GTM Mineralischer Tiefengrund im Innenbereich vorbehandeln.
- Vor dem Aufbringen eines dünn-schichtigen Oberputzes muss ein maximal 8 mm dicker Armierungsputz aus AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz oder AKURIT KSN Kalkspachtel Natur (nur im Innenbereich) mit vollflächiger Einlage von AKURIT GM Armierungsgewebe mittel aufgebracht werden. In den Bereichen von Maueröffnungen zusätzlich Armierungspfeile direkt auf den Unterputz aufspachteln. Im Außenbereich AKURIT SK leicht oder SK weiß Spachtel- und Klebmörtel für die Erstellung der Armierungslage verwenden.
- Als Oberputze im Außenbereich können dünn-schichtige mineralische Edelputze mit Korngrößen ≥ 2 bis ≤ 5 mm aufgebracht werden.
- Die abschließende Beschichtung muss einen Hellbezugswert von ≥ 20 aufweisen.

Werkzeugreinigung

- Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

- Im Sockelbereich ist ein Sockelputz, z. B. AKURIT SLP Sockelleichtputz oder SLP-it. Sockelleichtputz, zu verwenden.
- Zur Einhaltung der Putzdicke, an Gebäudeecken und im Bereich von Fenster- und Türleibungen, können Spezialputzlehren verwendet werden.
- Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.
- Angrenzende Bauteile sind von der Putzfläche zu trennen.

Lieferform

- lose im Silo

Lagerung

- Original verschlossen mindestens 6 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ca. 2,2 kg/m² je cm Schichtdicke
- Ergiebigkeit: ca. 4500 l Nassmörtel pro t

AKURIT TRI-O-THERM M

Mineralischer Leichtputz

Technische Daten

Produkttyp	Leichtputzmörtel LW
Kategorie	CS I
Körnung	0-1,5 mm
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar) gemäß DIN EN 13501
Festmörtelrohddichte	ca. 0,24 kg/dm ³
Druckfestigkeit	≥ 0,4 N/mm ²
E-Modul (dynamisch)	300 N/mm ²
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C) N/mm ²
Kapillare Wasseraufnahme	W _{c0} gemäß EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	ca. 5 (Messwert)
Wärmeleitfähigkeit λ	0,055 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

- Für Kinder unzulänglich aufbewahren.
- Kinder von frischem Putz fernhalten!
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts ist zu vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille!
- Sollte Putz mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen!
- Tragen Sie lange Hosen!
- Je länger der Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsthaften Hautschäden.
- Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten.
- Das technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt stehen im Internet unter <http://www.akurit.de/qr/QR-TRIOETHERMM> zur Verfügung.

GISCODE

- ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung

- Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
- Materialreste können gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme) entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.